

Sopro DF Hybrid® DesignFugeHybrid

Sopro

stavební chemie

Nová dimenze flexibilní spárovací hmoty!

Vysoce flexibilní a s vysokou přilnavostí k hranám

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ



Zvláště vhodná pro
velkoformátové a
megaformátové obklady



Hybridní spárovací hmota
se speciálním pojivem na
bázi polyuretan-akrylátu



Zvláště vhodná pro
kritické podklady, jako je
např. dřevo, měkké systémy
kombinovaných kročejových
izolací, konstrukce z tvrdé
pěny, a také pro velkoformáty
a megaformáty



BS pro s.r.o. | Objednávky: 775 590 293 | info@bs-pro.cz | Sklad Praha | Sklad Ostrava



Jednosložková a připravená k použití spárovací hmota se speciálním pojivem na bázi polyuretan-akrylátu. Pro snadné, hladké a barevně stálé spárování všech druhů keramiky, mozaiky a přírodního kamene. Díky vysoce flexibilním vlastnostem a vysoké přilnavosti k hranám je obzvláště vhodná pro velkoformátové a megaformátové obklady. Lze použít také jako opravnou spáru. Zvláště doporučujeme pro použití v obytných i komerčních prostorách, jako jsou např. autosalony. Vhodná pro spárování bezbariérových sprch v soukromých koupelnách. Speciálně vhodná pro keramické obklady na kritických podkladech.

- Interiér, stěny a podlahy
- Šířka spár 1 – 5 mm
- Vysoce flexibilní a s vysokou přilnavostí k hranám
- Přímou použitelná spárovací hmota
- Snadná a hladká aplikace
- Přímou smývatelná
- Ideální pro velkoformátové a megaformátové obklady
- Zvláště vhodná pro kritické podklady, jako je např. dřevo, měkké systémy kombinovaných kročejových izolací, konstrukce z tvrdé pěny atd.
- Znovu uzavíratelná: materiál lze na další stavbě znovu použít
- DGNB: Nejvyšší úroveň kvality 4, řádek 8 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“, verze 2018)
- Zdravé bydlení: Doporučeno institutem Sentinel Haus Institut

> 0°C
frostfrei
schützen

Oblasti použití	Pro barevně brilantní spárování všech druhů keramiky, přírodního kamene, kamenné a skleněné mozaiky pro šířky spár 1 – 5 mm v interiéru na stěnách a podlahách, včetně soukromých koupelen a bezbariérových sprch (třída zatížení vodou W2-I). Jiné plochy W2-I ve veřejných prostorách, jako jsou fitness centra, sprchové a wellness prostory, se spárovací hmotou DF Hybrid spárovat nemají. Lze použít také jako opravnou spáru. Speciálně vhodná pro keramické obklady na kritických podkladech, jako je např. dřevo, měkké systémy kombinovaných kročejových izolací, suché potěry a konstrukce z tvrdé pěny. Pro exteriéry doporučujeme FL plus. Pro bazény, sauny a parní lázně doporučujeme Sopro DFX® nebo TF+.
Šířka spár	1 – 5 mm
Zpracovatelnost	odpadá
Doba smývání	okamžitě až do max. 10 minut
Teplota při zpracování	Zpracovatelné od +15 °C do max. 30 °C
Doba zrání	odpadá
Pochůznost	24 hodin (plochu zakrýt až po 72 hodinách)
Plná zatížitelnost	7 dní
Uvedené časy	Platí pro normální teplotní rozsah +23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu. Vyšší teploty tyto časy zkracují, nižší je prodlužují.
Spotřeba	Cca 0,3 kg/m ² při formátu dlaždic 30 × 60 cm, hloubce spáry 10 mm a šířce spáry cca 3 mm
Skladování	24 měsíců (suchý, neotevřený originální obal při teplotách od +5 °C do +30 °C)
Balení	Kbelík 5 kg

Odstín	weiß 10	silbergrau 17	grau 15	sandgrau 18	steingrau 22	anthrazit 66	schwarz 90
Obj. č.	6HB5601005	6HB5601705	6HB5601505	6HB5601805	6HB5602205	6HB5606605	6HB5609005