Technické informace o produktu

Hydroizolace

stavební chemie

AEB® Wandmanschette

250 x 250 mm

AEB 133

Flexibilní těsnicí manžeta odolná vůči alkáliím k utěsnění prostupů potrubí o průměru 75-128 mm pod obklady a dlažbou při vytváření vodonepropustných systémů. Optimální přídržnost ke všem tekutým i pásovým hydroizolačním materiálům Sopro.

- Interiér a exteriér, stěny a podlahy
- S pružnou dilatační zónou
- Brzdí prostup vodní páry a je vodotěsná
- Odolná vůči alkáliím a tenzidům
- Odolná proti přetržení a povětrnostním vlivům
- Optimální přídržnost
- DGNB: Nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 8 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“ verze 2018)
- Zdravé bydlení: Doporučeno institutem Sentinel Holding

Číslo objednávky	Forma dodání
8013339	Kus 25 ks

Oblasti použití	K bezpečnému utěsnění prostupů potrubí o průměru 75 – 128 mm při následné pokládce keramických obkladů a dlažby.
Vlastnosti	Elastická těsnicí manžeta kašírovaná netkanou textilií, odolná vůči alkáliím, s pružnou dilatační zónou. K bezpečnému utěsnění prostupů potrubí o průměru 75 – 128 mm pod obklady a dlažbou při vytváření vodonepropustných systémů. Optimální přídržnost ke všem tekutým i pásovým hydroizolačním materiálům Sopro. Vhodná pro průměr trubek: 75 – 128 mm Tloušťka netkané textilie: 0,35 – 0,70 mm Tloušťka dilatační zóny: 0,60 - 0,90 mm
Příprava podkladu	Příprava podkladu musí být provedena podle pravidel techniky. Podklady musí být rovné, čisté, pevné, nosné, tvarově stálé a bez látek snižujících přilnavost.
Penetrace	Dodržujte prosím technické listy příslušných penetrací Sopro!
Zpracování	Použití s tekutými hydroizolacemi: Na nosný a odborně připravený podklad se zubovým hladítkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémově zkoušené lepidlo na spoje a přesahy nebo se nanese malířským válečkem (alternativně i natřením nebo stěrkováním). Lepidlo se přitom nanáší o cca 10 mm šířeji než Sopro AEB® Wandmanschette. Sopro AEB® Wandmanschette přetáhněte přes prostup, celoplošně ji vložte do čerstvého lepicího lože, přitlačte hladítkem nebo třmenem malířského válečku a stáhněte tak, aby pod tvarovkou nezůstaly vzduchové bubliny. Při nanášení tekuté hydroizolace je nutné Sopro AEB® Wandmanschette zcela vodotěsně přestěrkovat plošnou hydroizolací ve dvou vrstvách. Použití s pásovými hydroizolacemi: Na předem nalepený AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn se zubovým hladítkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémově zkoušené lepidlo na spoje a přesahy nebo se nanese malířským válečkem (alternativně i natřením nebo stěrkováním). Lepidlo se přitom nanáší o cca 10 mm šířeji než Sopro AEB® Wandmanschette. Sopro AEB® Wandmanschette přetáhněte přes prostup, celoplošně ji vložte do čerstvého lepicího lože, přitlačte hladítkem nebo třmenem malířského válečku a stáhněte tak, aby pod tvarovkou nezůstaly vzduchové bubliny. Okraje Sopro AEB® Wandmanschette přestěrkujte lepidlem na spoje a přesahy. Pokyn k lepení spojů: Sopro AEB® Wandmanschette by měla být lepena reaktivní těsnicí stěrkou Sopro (např. Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro DichtSchlämme Flex RS), Sopro Fixier- & DichtKleber nebo těsnicím lepidlem Sopro na bázi MS polymeru (např. Racofix® Montagekleber). Všechny vhodné výrobky Sopro pro zpracování v souladu s normami jsou uvedeny v části „Zkušební osvědčení“. Dodržujte prosím příslušné technické listy jednotlivých systémových výrobků!
Nářadí	Zubové hladítko, hladítko, lžíce, jemná zubová stěrka, malířský váleček, třmen válečku
Emikód GEV	EC1PLUS velmi nízké emisePLUS
Skladování	Neomezeně skladovatelná (v suchu, v neotevřeném originálním obalu)
Materiálové složení	Polypropylen s dilatační zónou z TPE
Rozměry	250 x 250 mm

Zkušební osvědčení, protokoly a klasifikace	PG-AIV-F: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci s DSF 523, DSF RS 623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527, PU-FD 1570/1571 a dalšími komponenty Sopro PG-AIV-B: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci s AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958, EM-X 1189 a dalšími komponenty Sopro PG-AIV-P: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci se Sopro Board a dalšími komponenty Sopro PG-MDS: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro použití pro hydroizolace staveb v kombinaci s DSF RS 623, TDS 823, ZR 618 a dalšími komponenty Sopro. ETAG: Systémová složka ETA č. 13/0155 podle ETAG 022 část 1 a ETA č. 13/0154 podle ETAG 022 část 2
Teplota zpracování	Zpracovatelná od +5 °C do +30 °C
Barva výrobku	červená
Bezpečnostní pokyny	Složka A Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) odpadá. Obalová skupina ADR: NA. GISCODE: Výrobky nelze zařadit do žádného GISCODE. Složka B Obalová skupina ADR: NA.

Německo
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti
BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8
Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha
areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4
Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava
areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh
Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora
Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.