

Technické informace o produktu

Hydroizolace

Dichtmanschette Wand Flex

DWF 089



Flexibilní těsnicí manžeta odolná vůči alkáliím k utěsnění prostupů potrubí o průměru 14 - 38 mm pod obklady a dlažbou při vytváření vodonepropustných systémů. Optimální přídržnost ke všem tekutým i pásovým hydroizolačním materiálům Sopro.

- Interiér a exteriér, stěny a podlahy
- S pružnou dilatační zónou
- Optimální přídržnost
- Odolná vůči alkáliím, vodě a povětrnostním vlivům
- DGNB: Nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 9 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“ verze 2018)
- QNG: Splňuje požadavky podle řádku 1.1 přílohy 313



Číslo objednávky	Forma dodání
8008939	Kus 25 ks

Oblasti použití	K bezpečnému utěsnění prostupů potrubí o průměru 14 - 38 mm při následné pokládce keramických obkladů a dlažby.
Vlastnosti	Elastická těsnicí manžeta kaširovaná netkanou textilií, odolná vůči alkáliím, s pružnou dilatační zónou. Optimální přídržnost ke všem tekutým i pásovým hydroizolačním materiálům Sopro. Vysekaný otvor: 12 mm Vhodná pro průměr trubek: 14 – 38 mm
Vhodné podklady	Dodržujte prosím technické listy příslušné plošné hydroizolace Sopro!
Příprava podkladu	Příprava podkladu musí být provedena podle pravidel techniky. Podklady musí být rovné, čisté, pevné, nosné, tvarově stálé a bez látek snižujících přilnavost.
Penetrace	Dodržujte prosím technické listy příslušných penetrací Sopro!
Zpracování	Použití s tekutými hydroizolacemi: Na nosný a odborně připravený podklad se zubovým hladítkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémově zkoušené lepidlo na spoje a přesahy nebo se nanese malířským válečkem (alternativně i natřením nebo stěrkováním). Lepidlo se přitom nanáší o cca 10 mm šířeji než Sopro Dichtmanschette Wand Flex. Sopro Dichtmanschette Wand Flex přetáhněte přes prostupující prvek, celoplošně ji vložte do čerstvého lepicího lože, přitlačte hladítkem nebo třmenem malířského válečku a stáhněte tak, aby pod tvarovkou nezůstaly vzduchové bubliny. Při nanášení tekuté hydroizolace je nutné Sopro Dichtmanschette Wand Flex zcela vodotěsně přestěrkovat hydroizolační vrstvou. Použití s pásovými hydroizolacemi: Na předem nalepený AEB® Abdichtungs- und EntkopplungsBahn se zubovým hladítkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémově zkoušené lepidlo na spoje a přesahy nebo se nanese malířským válečkem (alternativně i natřením nebo stěrkováním). Lepidlo se přitom nanáší o cca 10 mm šířeji než Sopro Dichtmanschette Wand Flex. Sopro Dichtmanschette Wand Flex přetáhněte přes prostupující prvek, celoplošně ji vložte do čerstvého lepicího lože, přitlačte hladítkem nebo třmenem malířského válečku a stáhněte tak, aby pod tvarovkou nezůstaly vzduchové bubliny. Okraje Sopro Dichtmanschette Wand Flex přestěrkujte lepidlem na spoje a přesahy. Pokyn k lepení spojů: Sopro Dichtmanschette Wand Flex musí být lepena reaktivní těsnicí stěrkou Sopro (např. Sopro TurboDichtSchlämme 2-K), Sopro Fixier- & DichtKleber nebo těsnicím lepidlem Sopro na bázi MS polymeru (např. Racofix® Montagekleber). Všechny vhodné výrobky Sopro pro zpracování v souladu s normami jsou uvedeny v části „Zkušební osvědčení“. Dodržujte prosím příslušné technické listy jednotlivých systémových výrobků!
Časové údaje	Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.
Nářadí	Zubové hladítko, hladítko, lžice, jemná zubová stěrka, malířský váleček, třmen válečku
Emikód GEV	EC1PLUS velmi nízké emisePLUS
Skladování	Neomezeně skladovatelná (v suchu, v neotevřeném originálním obalu)

Materiálové složení	Polypropylen
Rozměry	150 x 150 mm
Zkušební osvědčení, protokoly a klasifikace	PG-AIV-F: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci s DSF 523, DSF RS 623, DSF 423, TDS 823, ZR 618, FDF 525/527, PU-FD 1570/1571 a dalšími komponenty Sopro PG-AIV-B: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci s AEB 640, AEB plus 639 a dalšími komponenty Sopro PG-MDS: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro použití pro hydroizolace staveb v kombinaci s DSF RS 623, TDS 823, ZR 618 a dalšími komponenty Sopro PG-AIV-N: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro tekuté hydroizolace ve spojení s nášlapnými vrstvami z heterogenního PVC (LVT) v kombinaci s DSF SL 1525 a dalšími komponenty Sopro
Teplota zpracování	Zpracovatelná od +5 °C do +30 °C
Barva výrobku	šedá
Tloušťka	0,75 mm
GISKÓD A	Výrobky nelze zařadit do žádného GISCODE.
Bezpečnostní pokyny	Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) odpadá. GISCODE: Výrobky nelze zařadit do žádného GISCODE.

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti

BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha

areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava

areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.