


megaFlex Dispersion

Flexibilní disperze

MEG 1567



Flexibilní disperze k výrobě flexibilních lepidel S2 systému megaFlex. Slouží jako složka B pro: MEG 665, MEG 666 Silver a MEG 667 Silver. Použitelná i jako přísada do dalších tenkovrstvých malt a malt pro středně silné lože Sopro ke zvýšení adheze a deformovatelnosti. Zvyšuje přídržnost malt v tahu a ve smyku, zlepšuje zakotvení v podkladu a zvyšuje bezpečnost u velkoformátových obkladů a dlažby, zejména u jemné kameniny a na podlahovém vytápění.

- Interiér a exteriér, stěny a podlahy
- Složka B pro všechny tři systémy megaFlex S2
- Bez rozpouštědel
- K úpravě Sopro´s No.1 super light 400 a Sopro´s No.1 Silver 403 k dosažení úrovně S2 podle DIN EN 12004
- K úpravě Sopro´s No.1 weiss 996 a Marmor- & Mosaik-FlexKleber 446 při použití skleněné mozaiky v mokřích oblastech a pod vodou
- Přídavkem megaFlex Dispersion lze u cementových malt pro tenké a středně silné lože dosáhnout výrazně vyšší deformovatelnosti a adheze

Spotřeba:

8,5 kg na 25 kg Sopro megaFlex S2 MEG 665, Sopro megaFlex Silver MEG 666 nebo Sopro megaFlex TX Silver MEG 667. Pro jiná lepidla viz tabulka v TL

Číslo objednávky	Forma dodání	Ks./pal.	kg/pal.
7767184	Kontejner (IBC) 1023 kg	1	1.023 kg
7767108	Kanystr 8,5 kg	60	510 kg

Zpracování

Tekutá disperze k výrobě flexibilních lepidel S2 systému megaFlex. Slouží jako složka B pro: MEG 665, MEG 666 Silver a MEG 667 Silver. U těchto výrobků nelze megaFlex Dispersion nahradit vodou. K 8,5 kg Sopro megaFlex Dispersion 1567 lze navíc přidat max. 0,75 l vody.

Přídavkem Sopro megaFlex Dispersion 1567 se zvýší deformovatelnost a přídržnost (adheze) mezi podkladem, lepidlem a obkladovým prvkem. Při dodatečné úpravě lze u některých lepidel dosáhnout úrovně S1, resp. S2.

Přípravkem megaFlex Dispersion 1567 lze upravit následující výrobky:

Sopro´s No.1 super light 400, Sopro´s No.1 Silver 403, Sopro´s No.1 weiss 996, Sopro VarioFlex hochfest 420, Marmor- & Mosaik-Flexkleber 446, VarioStone 425, VarioStone Silver 414, VarioStone schnell 429, SchwimmBadKleber 475 a HaftSchlämme 448.

Spotřeba vody

Výrobek	Suchá malta	megaFlex Dispersion 10 %	Max. přídavek vody	Přídavek megaFlex Dispersion pro úroveň S1/S2	Max. přídavek vody pro úroveň S1/S2
Sopro's No.1 super light	25 kg	2,5 kg	7,0-7,5 l	6,25 kg [S2]	3,3-3,6 l
	15 kg	1,5 kg	4,2-4,5 l	3,75 kg [S2]	2,0-2,2 l
	5 kg	0,5 kg	1,4-1,5 l	1,25 kg [S2]	0,6-0,7 l
Sopro's No.1 Silver	25 kg	2,5 kg	5,8-6,3 l	5 kg [S2]	3,2-3,5 l
	5 kg	0,5 kg	1,2-1,3 l	1 kg [S2]	0,6-0,7 l
Sopro's No.1 weiss	25 kg	2,5 kg	5,5-6,0 l	-	-
	5 kg	0,5 kg	1,1-1,2 l	-	-
VarioFlex® hochfest®	25 kg	2,5 kg	5,0-5,4 l	1 kg [S1]	4,5-5,0 l
Marmor-& Mosaik-FlexKleber	25 kg	2,5 kg	5,8-6,3 l	-	-
	5 kg	0,5 kg	1,2-1,3 l	-	-
VarioStone	25 kg	2,5 kg	3,5 l	3,75 kg [S1]	2,25 l
VarioStone schnell	25 kg	2,5 kg	2,0 l	3,75 kg [S1]	0,75 l
VarioStone Silver	25 kg	2,5 kg	3,75 l	3,75 kg [S1]	3,0 l
SchwimmBadKleber	25 kg	2,5 kg	5 l	-	-
HaftSchlämme	25 kg	2,5 kg	7,3-7,8 l	-	-

Časové údaje

Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.

Skladování

Cca 24 měsíců (v suchu, v neotevřeném originálním obalu, chráněné před mrazem)

EUH210 Na vyžádání lze obdržet bezpečnostní list.
Třída ohrožení vod: WGK 1: mírně ohrožující vody
GHS CODE: D1

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti

BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha

areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava

areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.