


Racofix® Montagekleber TX

Hybridní montážní lepidlo

MTX 829



Jednosložkové, připravené k použití a stabilní univerzální montážní lepidlo na polymerní bázi. K lepení, opravám a montáži různých materiálů, jako jsou např. kovy, keramické výrobky, sklo, dekorativní vrstvené desky (HPL), soklové lišty, cementové materiály a mnoho dalšího, a také k fixaci zídek z betonových tvárnic. Univerzální montážní lepidlo je flexibilní a velmi rychle vytvrzuje pro bezpečné slepení.

- Interiér a exteriér, stěny, podlahy a stropy
- Velmi rychlé vytvrzení pro bezpečné slepení
- Vysoká stabilita
- Vysoká počáteční lepivost pro rychlé slepení
- K lepení a montáži různých materiálů
- K fixaci zídek z betonových tvárnic a přírodního kamene
- Ke zpracování na savých i nesavých podkladech
- Barva bílá
- DGNB: Nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 11 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“ verze 2018)
- QNG: Splňuje požadavky podle řádku 4.2 a 1.1 přílohy 313

Spotřeba: 423 g na cca 5 m (10 x 10 mm)

Číslo objednávky	Forma dodání	Ks./pal.	kg/pal.
7782944	Kartuše 0.423 kg	1152	487,296 kg

Oblasti použití	Vhodný materiál: K lepení a montáži nejrůznějších materiálů, jako je např. dřevo, sklo, zrcadla (lepení skla pouze v oblastech bez působení UV záření), kov (např. hliník, eloxovaný hliník, mosaz, měď), kámen a plasty (např. tvrdé a měkké PVC), vhodné keramické výrobky, cementové materiály, desky Resopal, hliníkové kompozitní desky, poštovní schránky a také k lepení izolačních materiálů (např. polystyrenu), soklových lišt a kovových profilů. K snadné a rychlé fixaci zídek z betonových tvárnic, k univerzální montáži a také k uzavírání vstupů potrubí. Oblasti použití: Obytné a pracovní prostory, komerční a průmyslové prostory, při instalačních pracích v rámci renovací a v sanitární oblasti.
Vlastnosti	Hybridní montážní lepidlo s velmi rychlým vytvrzením, vysokou stabilitou a počáteční lepivostí pro rychlé a bezpečné lepení a montáž různých materiálů. Racofix® Montagekleber TX lze přetírat většinou běžně dostupných elastických barev.
Barva výrobku	bílá
Vytvrzení / zesítní	2 – 3 mm za 24 hodin
Příprava podkladu	Lepené plochy musí být bezprašné, čisté, suché a pevné a bez separačních látek. Oleje a tuky je nutné zcela odstranit běžnými rozpouštědly.
Zpracování	Sopro Racofix® Montagekleber TX vytlačte z kartuše v rovnoměrné housence a rozmístěte ji v pravidelných rozestupech na materiál nebo podklad. V závislosti na materiálu je možné i rovnoměrné bodové nanášení. Poté díly pevně přitlačte k sobě, aby se lepidlo mohlo rovnoměrně rozprostřít. Pro dosažení optimální přilnavosti a dobrých mechanických vlastností je nutné zabránit uzavření vzduchu. Pro rychlejší vytvrzení lze montážní lepidlo nanesené na lepenou plochu postříkat/navlhčit vodou.
Vhodné podklady	Vhodnými podklady jsou dřevo, sklo, minerální podklady (např. obklady a dlažby, cihly), kov (např. hliník, eloxovaný hliník, mosaz, měď), plasty (např. tvrdé a měkké PVC), desky HPL, hliníkové kompozitní desky. U jiných podkladů se prosím obraťte na naše technické poradenství.
Emikód GEV	EC1PLUS velmi nízké emisePLUS
Teplota zpracování	Zpracovatelné od +5 °C do max. +35 °C
Doba zpracovatelnosti	Cca 10 minut
Nářadí	Sopro vytlačovací pistole na silikon, uhlazovací stěrka na silikon
Čištění nástrojů	Nářadí v čerstvém stavu očistěte ředidlem nebo technickým benzínem, vytvrzený materiál je nutné odstranit mechanicky.
Časové údaje	Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.

Skladování	Cca 18 měsíců (v suchu, v neotevřeném originálním obalu, doporučené skladování při +15° C až +25° C)
GIŠKÓD A	DH20
Bezpečnostní pokyny	Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) není vyžadováno. EUH208 Obsahuje trimethoxyvinylsilan. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání lze poskytnout bezpečnostní list. Obsahuje: trimethoxyvinylsilan. Třída ohrožení vod: WGK 1: mírně ohrožující vody GISCODE: DH20

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti

BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha

areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava

areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.