

Sopro's No.1 weiss

Flexibilní lepidlo S1 bílé

No.1 996



Cementové bílé flexibilní lepidlo C2 TE S1 podle DIN EN 12004 s vysokým podílem polymerů, určené k lepení a pokládce keramických obkladů, dlažby a přírodního kamene. Obzvláště vhodné pro jemnou kameninu, plavecké bazény, stěnové a podlahové vytápění a skleněnou mozaiku. Po modifikaci přípravkem Sopro megaFlex Dispersion vhodné také pro skleněnou mozaiku v mokřích prostorách a pod vodou. Vhodné na hydroizolace.

- Interiér a exteriér, stěny a podlahy
- C2: Přílnavost v tahu $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- T: Vysoká stabilita díky vláknové výztuži
- E: Dlouhá doba lepivosti ≥ 30 minut
- S1: Příčná deformace $\geq 2,5 \text{ mm}$
- Bílé flexibilní lepidlo pro světlé a průsvitné krytiny
- Obzvláště vhodné pro skleněnou mozaiku
- Nízký obsah chromanů podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII
- DGNB: Nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 8 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“ verze 2018)
- QNG: Splňuje požadavky podle řádku 3.2 a 1.1 přílohy 313
- Zdravé bydlení: Doporučeno institutem Sentinel Holding

Spotřeba: Cca $1,1 \text{ kg} / \text{m}^2 / \text{mm}$

Číslo objednávky	Forma dodání	Ks./pal.	kg/pal.
7799625	Pytel 25 kg	40	1.000 kg
7799605	Sáček 5 kg	200	1.000 kg

Oblasti použití

Vhodný materiál: obklady a dlažba z póroviny, kameniny a jemné kameniny, mozaiky, přírodní kámen, umělý kámen a zejména skleněná mozaika (pokud ji výrobce schválil pro cementová lepidla). Pro přírodní kámen obzvlášť citlivý na změnu barvy, jako je např. krystalický mramor (Carrara Bianco, Thassos atd.), doporučujeme Sopro Marmor-& Mosaik-Flexkleber.

Oblasti použití: Vhodné pro obytné prostory, komerční a průmyslové prostory, plavecké bazény, balkony, terasy a fasády. Pro dosažení barevně jednotného vzhledu spár při pokládce mozaiky lze v zásadě provést i spárování se Sopro's No.1 weiss. Vhodné pro velké formáty s délkou hrany do 90 cm na drenážních hrubozrnných maltách v exteriéru.

Teplotní odolnost

do +80 °C

Příprava podkladu

Podklady musí být čisté, pevné, nosné, tvarově stálé a bez látek snižujících přilnavost.

- Trhliny v potěrech: je třeba je silově spojit zalitím pryskyřicí, např. Sopro Schüttelharz.
 - Nerovnosti: je třeba je vyrovnat např. pomocí Sopro RAM 3®, Sopro Reparatur-Spachtel, Sopro FS 15® plus, Sopro VarioFließSpachtel nebo Sopro S-Flow.
 - Cementové potěry: musí být 28 dní staré a suché, nebo použijte rychlé potěry, jako např. Sopro Rapidur® B1, Sopro Rapidur® B3 a Sopro Rapidur® B5. Plovoucí potěry a potěry na separační vrstvě by přitom měly mít zbytkovou vlhkost $\leq 2,0$ CM-%. Spojené cementové potěry lze obkládat, jakmile jsou pochozí. Při pokládce přírodního kamene je třeba zvážit možnost změny barvy v důsledku provlhnutí.
 - Potěry ze síranu vápenatého: (anhydritové a anhydritové lité potěry) musí být dostatečně přebroušené, vysáté a penetrované a mít obsah vlhkosti $\leq 0,5$ CM-% (nevytápěné), resp. $\leq 0,3$ CM-% (vytápěné). Vytápěné cementové potěry a potěry ze síranu vápenatého musí být před pokládkou vytopeny do stavu připravenosti k pokládce.
 - Sádrové omítky: musí být suché, jednovrstvé a nesmějí být filcované ani hlazené.
- Platí příslušné normy, směrnice a doporučení i obecně uznávaná pravidla techniky.

Penetrace

- Pro silně a nerovnoměrně savé podklady: Sopro Grundierung 749 a Sopro SperrGrund 602
- Pro nesavé podklady: Sopro HaftPrimer S 673
- Pro potěry ze síranu vápenatého: Sopro MultiGrund 637 (pro všechny formáty), Sopro Grundierung 749 (formáty do 0,2 m²), Sopro SperrGrund 602 (formáty do 1,0 m²)
- Ke zpevnění pískujících minerálních podkladů a jako adhezni můstek na hladkých podkladech: Sopro EpoxiGrundierung 1522

Další informace naleznete v příslušných technických listech.

Zpracování

Do čisté záměsové nádoby nalijte odpovídající množství vody a Sopro's No.1 weiss v ní intenzivně a bez hrudek rozmíchejte, až vznikne konzistence vhodná ke zpracování. Po době zrání 3 – 5 minut znovu důkladně promíchejte. Hladkou stranou hladítka naneste kontaktní vrstvu, poté vhodným zubovým hladítkem naneste žebrované lože (úhel nástroje 45° – 60°). Naneste jen takové množství malty, které lze obložit během doby lepidlosti (30 min.). Obklady a dlažbu uložte s přitlačením, zasuňte a vyrovnejte. Spáry vyškrábněte před vytvrzením a povrch omyjte.

Přídavkem Sopro megaFlex Dispersion 1567 se zvýší deformovatelnost a přidržnost (adheze) mezi podkladem, lepidlem a obkladovým prvkem. Dodržujte prosím potřebné údaje o množství v technickém listu Sopro megaFlex Dispersion 1567.

CS 21.08.26 - Změny vyhrazeny

- od 1 do 10 mm Sopro DF 10® DesignFuge Flex
- od 2 do 20 mm Sopro FlexFuge FL plus

Pro spárování krytin z umělého a přírodního kamene doporučujeme při šířce spár:

- od 1 do 10 mm Sopro DF 10® DesignFuge Flex
- od 2 do 20 mm Sopro FlexFuge FL plus

Pro spárování v oblastech s vysokým mechanickým namáháním (dílň, komerční prostory) doporučujeme při šířce spár:

- od 1 do 10 mm Sopro TitecFuge® plus TF+
- od 3 do 30 mm Sopro TitecFuge® breit TFb

Pro spárování chemicky odolnou spárovací maltou doporučujeme při šířce spár:

- od 1 do 10 mm Sopro DFX DesignFugenEpoxi
- od 1,5 do 12 mm Sopro FugenEpoxi FEP

Stěnové a podlahové vytápění	vhodné
Nářadí	Míchadlo, zubové hladítko s vhodným zubem do velikosti zubu 12 mm
Čištění nástrojů	Nářadí očistěte vodou ihned po použití.
Časové údaje	Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.
Zkušební osvědčení, protokoly a klasifikace	• DIN EN 12004: C2 TE S1 • DIN EN 14891: No.1 996 ve spojení s DSF 523 a GD 749 splňuje požadavky, včetně požadavků na přídržnost po uložení v chlorované vodě • PG-AIV-F: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) jako systémová zkouška v kombinaci s DSF 523, TDS 823, FDF 525/527 a dalšími složkami Sopro
Upozornění	Při pokládce skleněných mozaik lepených ze zadní strany nelze vyloučit, že úprava zadní strany v podobě tkanin a jejich fixačních hmot nebo celoplošných nátěrů má vlastnosti, které mohou zhoršit lepicí účinek flexibilních lepidel. Výrobci takových mozaik zpravidla uvádějí, jak je lepit. Pokud tento údaj výrobce chybí, je nutné zadní stranu skleněných mozaik v jednotlivých případech prověřit z hlediska odolnosti vůči vlhkosti a alkáliím; bez prověření složek příslušné úpravy zadní strany nelze zaručit pokládku bez poškození.
Skladování	Cca 12 měsíců (v suchu, v neotevřeném originálním obalu)
GISKÓD A	ZP1
Bezpečnostní pokyny	Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). GHS05 GHS07 Signální slovo Nebezpečí H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. EUH208 Obsahuje dihydroxid vápenatý. Může vyvolat alergickou reakci. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je.

P261 Zamezte vdechování prachu.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

Obsahuje: dihydroxid vápenatý, portlandský cement, Cr(VI) <2ppm.

Třída ohrožení vod: WGK 1: mírně ohrožující vody

GISCODE: ZP1

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti

BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha

areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava

areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.