


Racofix® Glasklar

Těsnicí a lepicí hmota

RGK 847



Transparentní, elastická těsnicí a lepicí hmota připravená k použití na bázi MS polymerů k lepení skleněných a plastových prvků, materiálů obsahujících cement, zrcadel, kovu, keramických výrobků, plastových předmětů, dřeva aj. Dále k elastickému vyplňování připojovacích a dilatačních spár v krytinách z mramoru, umělého a přírodního kamene i v keramických krytinách a obkladech, skleněných a vnitřních dělicích stěnách, sprchových koutech, u okenních a dveřních ráků aj.

- Interiér a exteriér, stěny, podlahy a stropy
- Transparentní pro opticky nenápadné použití
- K lepení a zhotovení elastických spár
- Obzvláště vhodné pro skleněné dělicí stěny
- Zkoušeno podle DIN EN 15651-1 a DIN EN 15651-3
- DGNB: Nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 12 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“ verze 2018)
- QNG: Splňuje požadavky podle řádku 4.2 a 1.1 přílohy 313

Spotřeba:

Jako těsnicí hmota 3 m na kartuši u spáry 10 x 10 mm (liší se podle velikosti spáry). Jako lepidlo podle použité metody lepení (nanášení v pruzích nebo bodově)

Číslo objednávky	Forma dodání	Ks./pal.	kg/pal.
7784743	Kartuše 300 ml	900	280,8 kg

Oblasti použití	Vhodný materiál: k lepení skleněných a plastových prvků, materiálů obsahujících cement, zrcadel, kovu, keramických výrobků, plastových předmětů, dřeva atd. K elastickému vyplňování připojovacích a dilatačních spár v krytinách z mramoru, umělého a přírodního kamene i v keramických krytinách a obkladech, skleněných a vnitřních dělicích stěnách, sprchových koutech, u okenních a dveřních rámu atd. Oblasti použití: Obytné a pracovní prostory, komerční a průmyslové prostory a sanitární prostory.
Barva výrobku	transparentní
Vytvrzení / zesítní	úplně vytvrzeno po cca 24 hodinách
Teplotní odolnost	-40 až +80 °C
Tloušťka vrstvy	Jako lepidlo dodržujte maximální tloušťku vrstvy 3 mm
Příprava podkladu	Lepené plochy musí být bez prachu, čisté, suché a pevné a bez separačních látek. Oleje a tuky je nutné zcela odstranit běžnými rozpouštědly. Základ spáry v případě potřeby vyplňte výplňovým materiálem do správné hloubky spáry; je nutné zabránit přilnutí ke třem plochám.
Zpracování	Racofix® Glasklar jako elastické lepidlo vytlačujte z kartuše v rovnoměrném množství a rozdělte jej v pravidelných rozestupech na materiál nebo podklad. Poté obě části pevně přitlačte k sobě, aby se lepidlo mohlo rovnoměrně rozprostřít. K dosažení optimální přilnavosti a dobrých mechanických vlastností je nutné zabránit uzavření vzduchu. Dodržujte maximální tloušťku vrstvy 3 mm. Při lepení těžkých dílů nebo za obtížných podmínek pokládky by se během prvních 24 hodin měly použít svorky nebo podpěry. Jako elastickou spáru vpravte Racofix® Glasklar do spáry bez bublin a bez uzavřeného vzduchu. Před začátkem tvorby škraloupů spáru uhladte např. přípravkem Sopro Glättmittel, nejlépe jedním tahem, aby na povrchu nevznikly nevzhledné rýhy.
Vhodné podklady	Dřevo, sklo, kov, desky HPL, hliníkové kompozitní desky, mnoho plastů a minerální podklady. U jiných podkladů se prosím obraťte na naše technické poradenství.
Emikód GEV	(zkušební osvědčení v přípravě)
Teplota zpracování	+5 °C až +40 °C
Doba zpracovatelnosti	30 - 40 minut do vytvoření škraloupu
Doba korekce	Cca 10 minut
Nářadí	Vytlačovací pistole Sopro, uhlazovací stěrka na silikon
Čištění nástrojů	Nářadí v čerstvém stavu očistěte ředidlem nebo technickým benzinem, vytvrzený materiál je nutné odstranit mechanicky.

Skladování	Skladujte v chladu a suchu; v uzavřeném originálním obalu trvanlivost max. 18 měsíců. Po otevření 7 dní.
GISKÓD A	RS10
Bezpečnostní pokyny	Výrobek není podle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný. Signální slovo Varování EUH210 Na vyžádání lze obdržet bezpečnostní list. GISCODE: RS10

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti

BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha

areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava

areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.