

TrassVerlegeMörtel

TVM 858



Hydraulicky tvrdnoucí trasocementová malta k lepení a pokládce do silného lože podle DIN 18332, 18333 a 18352 přírodního a umělého kamene necitlivého na změnu barvy, jako jsou např. solnhofenské desky, jurský mramor, umělý kámen a parapety. K vyrovnávání podkladů z cementových materiálů, jako je potěr a beton, v tloušťce maltového lože 10 - 40 mm. Zpracování ve spojení se Sopro HaftSchlämme nebo Sopro HaftSchlämme Flex.

- Interiér a exteriér, stěny a podlahy
- Pro tloušťky maltového lože 10 - 40 mm
- K osazování skleněných tvárnic podle DIN 4242
- Nízký obsah chromanů podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII
- DGNB: Nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 8 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“ verze 2018)
- QNG: Splňuje požadavky podle řádku 3.2 a 1.1 přílohy 313

Spotřeba: Cca 1,7 kg / m² / mm

Číslo objednávky	Forma dodání	Ks./pal.	kg/pal.
7785825	Pytel 25 kg	40	1.000 kg

Oblasti použití	Jako lepicí a pokládková malta pro přírodní kámen necitlivý na změnu barvy, beton a umělý kámen podle DIN 18332, 18333 a 18352 a k osazování skleněných tvárníc podle DIN 4242.		
Vlastnosti	Cementová malta s obsahem trasu pro silné lože a lepení. S vysokým podílem trasu ke značnému snížení rizika vápenných výkvětů a změn barvy.		
Příprava podkladu	Podklady musí být čisté, pevné, nosné, tvarově stálé a bez látek snižujících přilnavost. • Trhliny v potěrech: je třeba je silově spojit zalitím pryskyřicí, např. Sopro Schüttelharz. • Cementové potěry: musí být 28 dní staré a suché, nebo použijte rychlé potěry, jako např. Sopro Rapidur® B1, Sopro Rapidur® B3 a Sopro Rapidur® B5. Plovoucí potěry a potěry na separační vrstvě by přitom měly mít zbytkovou vlhkost ≤ 2,0 CM-%. Spojené cementové potěry lze obkládat, jakmile jsou pochozí. Při pokládce přírodního kamene je třeba zvážit možnost změny barvy v důsledku provlhnutí. • Potěry ze síranu vápenatého: (anhydritové a anhydritové lité potěry) musí být dostatečně přebroušené, vysáté a penetrované a mít obsah vlhkosti ≤ 0,5 CM-% (nevytápěné), resp. ≤ 0,3 CM-% (vytápěné). Vytápěné cementové potěry a potěry ze síranu vápenatého musí být před pokládkou vytopeny do stavu připravenosti k pokládce. Platí příslušné normy, směrnice a doporučení i obecně uznávaná pravidla techniky.		
Penetrace	• Pro silně a nerovnoměrně savé podklady: Sopro Grundierung 749 a Sopro MultiGrund easy • Pro nesavé podklady: Sopro HaftPrimer S 673 • Pro potěry ze síranu vápenatého: Sopro MultiGrund 637 (pro všechny formáty), Sopro Grundierung 749 (formáty do 0,2 m²), Sopro MultiGrund easy (formáty do 1,0 m²) • Ke zpevnění pískujících minerálních podkladů a jako adhezni můstek na hladkých podkladech: Sopro EpoxiGrundierung 1522 Další informace naleznete v příslušných technických listech.		
Zpracování	Sopro TrassVerlegeMörtel se připravuje v běžných míchačkách na maltu (míchačka s nuceným mícháním, bubnová (spádová) nebo průběžná míchačka) nebo ručně. Požadovaná konzistence se nastaví přidáním čisté vody. Přírodní kámen a keramické desky je nutné pokládat co nejvíce celoplošně. Spáry uzavírejte až po vyschnutí lepicí malty. Při zpracování jako malty pro skleněné tvárnice se malta nanese na podklad, poté se skleněné tvárnice osadí do čerstvého maltového lože, přitlačí a vyrovnají do svislice a do linie. Všechny styčné a ložné spáry vyzdíte plně. Vytlačenou maltu stáhněte. Spáry pro následnou spárovací hmotu vyškrábněte. Umělý kámen musí být dostatečně uleželý a aklimatizovaný. Platí příslušné normy, směrnice a doporučení i obecně uznávaná pravidla techniky.		
Vydatnost	Cca 15 l čerstvé malty		
Spotřeba vody	Na balení	25 kg	
	Spotřeba vody	2,9 l - 3,3 l	

Pochozí / spárovatelné	Po cca 24 hodinách, resp. po vytvrdnutí malty; na podlaze zajistěte opatření pro rozložení zatížení
Zatížitelné	Po cca 7 dnech; komerční objekty po cca 28 dnech, oblasti s vysokým zatížením vlhkostí po cca 28 dnech
Vhodné podklady	Min. 6 měsíců starý beton, lehčený beton a pórobeton (v interiéru); nevytápěné cementové potěry; cementová a vápenocementová omítka; zdivo s plně vyplněnými spárami; omítky z omítkových a zdicích pojiv. V zásadě musí být všechny podklady nosné a tvarově stálé.
Emikód GEV	EC1 plus velmi nízké emise
Doba zrání	3 - 5 minut
Teplota zpracování	Zpracovatelné od +5 °C do max. +30 °C (podklad, vzduch, materiál)
Doba zpracovatelnosti	Cca 60 minut
Doporučení pro spárování	Pro spárování keramických obkladů a dlažby se savým střepem (pórovina) doporučujeme při šířce spár: • od 1 do 5 mm Sopro Saphir® 5 PerlFuge • od 1 do 10 mm Sopro DF 10® DesignFuge Flex Pro spárování obkladů a dlažby se slabě savým nebo nesavým střepem (kamenina a jemná kamenina) doporučujeme při šířce spár: • od 1 do 10 mm Sopro DF 10® DesignFuge Flex • od 2 do 20 mm Sopro FlexFuge FL plus Pro spárování krytin z umělého a přírodního kamene doporučujeme při šířce spár: • od 1 do 10 mm Sopro DF 10® DesignFuge Flex • od 2 do 20 mm Sopro FlexFuge FL plus Pro spárování v oblastech s vysokým mechanickým namáháním (dílňny, komerční prostory) doporučujeme při šířce spár: • od 1 do 10 mm Sopro TitecFuge® plus TF+ • od 3 do 30 mm Sopro TitecFuge® breit TFb Pro spárování chemicky odolnou spárovací maltou doporučujeme při šířce spár: • od 1 do 10 mm Sopro DFX DesignFugenEpoxi • od 1,5 do 12 mm Sopro FugenEpoxi FEP
Nářadí	Lžíce
Čištění nástrojů	Nářadí očistěte vodou ihned po použití.
Časové údaje	Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.

Upozornění	Krytiny z obkladů a dlažby položené do maltového lože obvykle nejsou vodotěsné. K zajištění cíleného odvodu vody je nutné zajistit dostatečný spád v podkladu pro pokládku i na povrchu krytiny. Pokládkou desek z přírodního kamene do drenážní malty (malty z jednozrnného kameniva) a roznášecích vrstev lze dosáhnout lepšího vysychání krytin. K tomu doporučujeme použití Sopro DrainageMörtel a odkazujeme na příslušná doporučení směrnic ZDB a směrnice DNV.
Skladování	Cca 12 měsíců (v suchu, v neotevřeném originálním obalu)
GISKÓD A	ZP1
Bezpečnostní pokyny	Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). GHS05 Signální slovo Nebezpečí H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Obsahuje: portlandský cement, Cr(VI) <2ppm. Třída ohrožení vod: WGK 1: mírně ohrožující vody GISCODE: ZP1 Nízký obsah chromanů podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XVII

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti

BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha

areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava

areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.