

**KEMISTONE®**

MADE IN  
**ITALY**



IMPREGNACE SE ZVÝRAZNĚNÍM BARVY · KEMIWET 6040



# KEMIWET 6040

Vysoce účinný vodoodpudivý zvýrazňovač barvy

## Vlastnosti

KEMIWET 6040 je **ochranná impregnace se zvýrazňujícím účinkem na barvu**, která vytváří molekulární síť s ošetřeným podkladem. Kameni, mramoru a žule dodává **výrazný „mokrý“ vzhled**, aniž by na povrchu vytvářela plastový efekt, a zachovává přirozený a elegantní vzhled.

Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití a **doporučuje se zejména pro hrubé povrchy**, jako jsou pískované, opalované, kartáčované a pemrlované povrchy, tedy všechny povrchové úpravy, které mají sklon tlumit nebo oslabovat původní barvu kamene.

**Přípravek má vlastnosti odolné proti skvrnám.** Pro další zvýšení tohoto účinku doporučujeme nanést tenkou vrstvu přípravku JACKSTONE/ESCUDO; přibližně po 30 minutách odstraňte případný přebytek bílým plstěným padem.

KEMIWET 6040 působí jako vodoodpudivý oživovač na uhličitánových i křemičitých materiálech. Lze jej aplikovat na širokou škálu materiálů, jako jsou mramor, travertin, kámen, žula a křemenec, pokud chcete zvýraznit barvu a petrografické vlastnosti změněné mechanickým opracováním nebo povětrnostními vlivy.

Odolává běžnému mytí neutrálním parfemovaným čistícím přípravkem PIACCASETTE. Ošetření doporučujeme opakovat každé 3 roky.

## Způsob aplikace

**Nanášejte na dokonale suché povrchy, které nejsou vystaveny vztlínající vlhkosti.** Nenanášejte na čerstvě položené povrchy ani na potěry, které nejsou zcela suché.

Přípravek lze nanášet štětcem, válečkem nebo bavlněným hadříkem **metodou „nanést a setřít“**. Na velmi savých a zvláště nasáklých podkladech naneste druhou vrstvu až po úplném zaschnutí první vrstvy.

**Upozornění:** před použitím důkladně protřepejte.

## Vydatnost

Vydatnost se liší podle typu materiálu a povrchové úpravy, přibližně 6 až 30 m<sup>2</sup>/l na dvě vrstvy. Orientační vydatnost podle typu povrchové úpravy:

- **Broušený:** 15–20 m<sup>2</sup>/l
- **Kartáčovaný:** 25–30 m<sup>2</sup>/l
- **Omílaný:** 10–15 m<sup>2</sup>/l
- **Pemrlovaný:** 8–10 m<sup>2</sup>/l
- **Opalovaný:** 6–10 m<sup>2</sup>/l
- **Řezaný kotoučem a pískovaný:** 8–10 m<sup>2</sup>/l
- **Štípaný:** 6–8 m<sup>2</sup>/l

## IMPREGNACE SE ZVÝRAZNĚNÍM BARVY · KEMIWET 6040

## Doporučení a vhodné povrchy

- Vodoodpudivý oživovač, působí jako ochranný prostředek na uhlíkatých i křemičitých materiálech. Přípravek lze aplikovat na řadu podkladů, jako jsou mramor, travertin, kámen, žula a křemenec, pokud chcete zvýraznit a zintenzivnit barvu a petrografické vlastnosti materiálů, které byly zmatněny mechanickým opracováním nebo změněny povětrnostními vlivy;
- Při aplikaci používejte vhodné **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)** (viz bezpečnostní list – SDS);
- V případě náhodného kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte čistou vodou;
- **Nemíchejte s jinými chemickými přípravky.**



## Aplikační nástroje



## Manipulace a skladování

KEMIWET 6040 musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větráných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu. Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

## Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajistěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- **Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

## Balení

Přípravek KEMIWET 6040 je dostupný v následujících variantách balení:

- **6 × 1 l lahve** (v kartonu)
- **2 × 5 l kanystry** (v kartonu)
- **25 l kanystry**
- **60 l sudy**
- **1 000 l IBC kontejnery**



Balení přípravku KEMIWET 6040 splňuje požadavky předpisů OSN pro bezpečnou přepravu, včetně silniční (ADR), námořní (IMO) i letecké přepravy (IATA). Podrobné informace o bezpečné přepravě a specifických požadavcích naleznete v bezpečnostním listu přípravku (SDS).